



ESTRAL
FORME D'ALLUMINIO
ESTRUSE A MISURA

LEGA ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO DA LAVORAZIONE PLASTICA

DESIGNAZIONE NUMERICA LEGA: **EN AW-6101**

DESIGNAZIONE SIMBOLI CHIMICI LEGA: **EN AW-Al MgSi**

COMPOSIZIONE CHIMICA: norma **UNI EN 573-3**

Elemento	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	B	Al	Altri	
											Ciascuno	totale
% Minimo	0,30				0,35							
% Massimo	0,7	0,50	0,10	0,03	0,8	0,03	0,10	-	0,06	resto	0,03	0,10

CARATTERISTICHE MECCANICHE: la norma **UNI EN 755-2** non prevede requisiti per la lega **EN AW-6101**